

EPOTEX JP

エポテックスジェーピー

毒劇物非含有常温エポキシ樹脂

毒劇物非含有の常温硬化型エポキシ樹脂でございます！

■使用用途

エッジ観察や外観観察、熱に弱い製品の埋込時に使用します。

■特徴

収縮が低いため、樹脂と材料の間に隙間ができにくく、密着性が高いです。

■基本仕様



製品名	硬化温度	特徴	硬化時間	硬度	硬化後の色	配合割合
ノーマル	40℃前後	時間をかけサンプルとの密着性を最も高めてくれる樹脂です。脱泡器無しでも泡抜け良好です。	25℃環境下 16H	Shore D 82	透明	主剤：硬化剤 2：1
クイック	55℃前後	ノーマルよりも、早く硬化したい方にお勧め、ですが、粘性がやや高いため、泡が気になる方は脱泡器を併せてご使用ください。	25℃環境下 8H	Shore D 85	透明	主剤：硬化剤 2：1

※硬化剤ノーマルも、硬化剤クイックも、主剤は同じ「EPOTEX JP主剤」になります。

※硬化温度はφ30mmモールド使用時の樹脂量にあわせて目安を記載しております。

■製品型番

品番	製品名・容量	定価
06401	EPOTEX JP 主剤1kg	¥20,000
06402	EPOTEX JP 主剤1kg 3本セット割	¥48,000
06403	EPOTEX JP 硬化剤ノーマル 500cc	¥10,000
06404	EPOTEX JP 硬化剤クイック 500cc	¥10,000

※複数本おまとめ購入は、お値引き可能です！ご相談ください！

問合せ先：プレシジャパン株式会社 PRESIラボラトリー
〒174-0065 東京都板橋区若木1-8-23
TEL：03-6912-3489 FAX：03-6912-3775
URL：<https://presi-japan.com/>