

KM-U

ケーエムユー

PRESI社製 アクリル樹脂

KM-Uはアクリル樹脂で、粉と液体を混合し硬化します。熱に強い材料でご使用いただけます。

■ 使用用途

硬さ試験や、組織観察等、熱に強い材料をとにかく早く埋めたい時に使用します。

■ 特徴

熱に耐え得れば、常温硬化樹脂の中で最も早く硬化します。ただし、硬化時間が早い分、収縮や密着性はエポキシに比べて劣ります。加圧器「PRESSURE VESSEL」をご使用いただくと収縮を助け、脱泡が可能のため一緒にご使用いただくことを推奨しております。
※加圧器は機器の方のご紹介をご確認下さい。



<推奨機器>
PRESSURE
VESSEL (加圧器)

■ 基本仕様

硬化温度	適正材料	硬化時間	硬度	硬化後の色	薬品配合割合
115℃	熱に強い材料	15分	90 ShoreD	加圧無：白 加圧有：透明	主剤：硬化剤 2：1

■ 製品型番

Ref	容量
04141	KM-U 主剤 1kg
04142	KM-U 硬化剤 500cc

加圧器を使用しない場合、硬化はしますが泡が消えないため白っぽくなります。加圧すると泡が除去され、透明度が増します。



加圧すると・・・



問合せ先：プレシジャパン株式会社

〒174-0065 東京都板橋区若木1-8-23

TEL：03-6912-3489 FAX：03-6912-3775